

الطالبة/سرور لازم خشن
المشرف/ أ.م.د. حنان جعفر طاهر

مستشعر الرطوبة النسبية على اساس قياس التداخل مع الجسيمات النانوية وفق مبداء ماخ-زيندر

الخلاصة: تم بناء متحسس للرطوبة النسبية الذي يعمل في نمط الانعكاس، حيث تم تصنيع المتحسس باستخدام أطوال مختلفة من الألياف منزوعة القلب ذات أطوال مختلفة (1-6) سم وقطر ثابت 125 مايكرومتر ذو نهايات مسطحة ولحامها مع ليف بصري أحادي. تم ضبط الرطوبة داخل الجهاز لقياس الرطوبة (30%-90%) بدرجة حرارة مقاربة 30 سيليزي. أن اعلى تحسس تم الحصول عليها (716.07 بيكومتر/النسبة المئوية للرطوبة النسبية) للطول 5 سم. بعد اختيار الطول المناسب تم اختيار الطلاء المناسب للنهاية الليف، حيث تم تغميس نهاية الليف لأوقات مختلفة (10 و 20 و 30 و 40 دقيقة). حيث وجد إن الدقيقة أل 30 كانت الأنسب كان التحسس (866 بيكومتر/النسبة المئوية للرطوبة النسبية). بعد اختيار الوقت الأنسب للتغميس تم تقليص القطر باستخدام المحلول الكيميائي حمض الهيدروكلوريك أسد من 125 مايكرومتر إلى (65, 80, 95, 110). حيث وجد إن أفضل تخصر هو 95 مايكرومتر حيث أصبح التحسس عند هذا القطر (908 بيكومتر/النسبة المئوية للرطوبة النسبية). أظهرت النتائج المختبرية أن قمم التداخل تزحزحت نحو الأطوال الموجية الطويلة مع زيادة مقدار الرطوبة. اظهر المتحسس استقراره عالية. يمتاز متحسس الرطوبة المصمم بأنه ذو حجم صغير، سهولة تصنيع وحساسية عالية.